



Adding value
since 1935

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil

Burgdorf, 07.10.2025

Auftragsnummer 2025-0808

Eingangsdatum: 03.09.2025
Ansprechpartner: Herr Heinz Studer
Seiten: 2

Probe:

LISA-Nummer	Identifikation	Methoden
2025-0808-01	IGP-Pulverlack Typ "care"	EN ISO 846 Verfahren A, JIS Z 2801

SANITIZED AG

Hansjürg Leuenberger
TecCenter Manager

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und erfordert keine Unterschrift.

SANITIZED AG

Lyssachstrasse 95 | P.O. Box 1449 | 3401 Burgdorf | Switzerland
P +41 (0)34 427 16 16 | F +41 (0)34 427 16 39 | info@sanitized.com | sanitized.com



Ergebnisse

Adding value
since 1935

Probenbeschreibung

Probennummer:	2025-0808-01	Eingang: 03.09.2025
Business:	PAINT	Typ: LIC
Identifikation:	IGP-Pulverlack Typ "care"	
Hauptkomponente:	Pulverlack	
Einsatzgebiet:	Pulverlack zum dekorativen und funktionalen Einsatz	
Sanitized-Produkt:	Sanitized® BC A 21-61	
Deklarierte Menge:	0.6%	
Ausrüstverfahren:	Temp.: 20' 180°C - 20' 190°C	
Bemerkung:	QC für BPA-1166	

Testresultate des TecCenters

Prüfung zur Bestimmung der Schimmelpilzresistenz:				
Methode	Prüfpunkt	Bewuchsrate	Fläche	Interpretation
EN ISO 846 Verfahren A	Bewuchsraten 0 bis 5 nach 4 Wochen Inkubation	1	Mikroskopisch	Gute Schimmelpilzresi- stenz
Quantitative Prüfung zur Bestimmung der Bakteriostatischen Aktivität:				
Methode	Prüfpunkt	Aktivität	Reduktion in %	Interpretation
JIS Z 2801	Escherichia coli ATCC 8739	>4.90	>99.99	Gute Wirkung
JIS Z 2801	Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	>4.40	>99.99	Gute Wirkung
JIS Z 2801	Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592	>4.30	>99.99	Gute Wirkung
JIS Z 2801	Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442	>4.90	>99.99	Gute Wirkung