Adding value since 1935

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil

Burgdorf, 13.10.2026

**Auftragsnummer 2026-0699**

| | |
|---|---|
| Eingangsdatum: | 09.09.2026 |
| Ansprechpartner: | Herr Heinz Studer |
| Seiten: | 2 |

---

**Probe:**

| LISA-Nummer | Identifikation | Methoden |
|---|---|---|
| 2026-0699-01 | IGP-Pulverlack Typ "care" | EN ISO 846 Verfahren A, JIS Z 2801 |

**SANITIZED AG**

**Hansjürg Leuenberger**
TecCenter Manager

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und erfordert keine Unterschrift.

Adding value since 1935

## Ergebnisse

### Probenbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| Probennummer: | **2026-0699-01** | Eingang: 09.09.2026 |
| Business: | PAINT | Typ: LIC |

| | |
|---|---|
| Identifikation: | IGP-Pulverlack Typ "care" |
| Hauptkomponente: | Pulverlack |
| Einsatzgebiet: | Pulverlack zum dekorativen und funktionalen Einsatz |
| Sanitized-Produkt: | Sanitized® BC A 21-61 |
| Deklarierte Menge: | 0.6% |
| Ausrüstverfahren: | Temp.: 20' 180°C - 20' 190°C |
| Bemerkung: | QC für BPA-1166 |

### Testresultate des TecCenters

Prüfung zur Bestimmung der Schimmelpilzresistenz:

| Methode | Prüfpunkt | Bewuchsrate | Fläche | Interpretation |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 846 Verfahren A | Bewuchsraten 0 bis 5 nach 4 Wochen Inkubation | 1 | Mikroskopisch | Gute Schimmelpilzresistenz |

Quantitative Prüfung zur Bestimmung der Bakteriostatischen Aktivität:

| Methode | Prüfpunkt | Aktivität | Reduktion in % | Interpretation |
|---|---|---|---|---|
| JIS Z 2801 | Escherichia coli ATCC 8739 | 4.80 | 99.99 | Gute Wirkung |
| JIS Z 2801 | Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 | >4.40 | >99.99 | Gute Wirkung |
| JIS Z 2801 | Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 33592 | 4.30 | 99.99 | Gute Wirkung |
| JIS Z 2801 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | 5.20 | 99.99 | Gute Wirkung |

SANITIZED AG
Lyssachstrasse 95 I P.O. Box 1449 I 3401 Burgdorf I Switzerland
P +41 (0) 34 427 16 16 I F +41 (0) 34 427 16 39 I info@sanitized.com I sanitized.com