

## Fiche technique

# IGP-DURA®*xa*/ 4601U-L1

Durable, mat profond peinture en poudre avec un surface velouté qui ressemble à Aluminium anodisé - parfait pour les objets de design de haute qualité. Fabriqué avec la technologie IGP-Effectives® pour une stabilité d'effet exceptionnelle.



## Propriétés

- Mat profond
- Aspect lisse
- IGP-Effectives®
- Qualité industrielle extérieure
- Lower cure



## Propriétés de la poudre

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Granulométrie:       | < 100 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Extrait sec:         | > 99 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Densité:             | 1.3 kg/l-1.6 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée de stockage:   | min. 12 mois à ≤ 25 °C<br>dans le récipient d'origine intact                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teintes de couleurs: | Basé sur le registre des teintes IGP-Effectives®, disponible sur demande auprès de votre organisation commerciale.<br>L'achat de teintes spécifiques pour les clients, affinées selon le procédé IGP-Effectives®, est possible après examen de la faisabilité et en convenant de quantités minimales. |



## Mise en œuvre

### Prétraitement

Le support doit être exempt d'huile, de graisse et de produits d'oxydation. Le prétraitement dépend du type de support ainsi que de la protection contre la corrosion à obtenir. Nous recommandons les prétraitements suivants :

Aluminium

- Chromatation selon la norme DIN EN 12487
- Pré-anodisation
- Prétraitement sans adjonction de chrome conformément aux dispositions de qualité et de contrôle GSB et QUALICOAT

Acier

- Phosphatation au zinc

Acier galvanisé

- Phosphatation au zinc
- Passivation au chrome (III)
- Chromatation selon la norme DIN EN 12487

Pour améliorer la protection contre la corrosion lors de l'application sur l'acier / l'acier galvanisé, il est recommandé d'utiliser l'apprêt IGP-KORROPRIMER 10 ou IGP-KORROPRIMER 60. En règle générale, il incombe à l'applicateur de tester au préalable la conformité de la méthode de prétraitement utilisée à l'aide de tests appropriés. L'exigence minimale pour les supports aluminium / éléments en acier galvanisé consiste en la réalisation d'un test de cuisson / « Pressure Cooker Test » suivi d'un essai de quadrillage et d'un essai d'arrachement par ruban adhésif. Nous renvoyons aux directives de GSB International, Qualicoat et Qualisteelcoat. Pour de plus amples informations : Voir aussi notre fiche technique spéciale consacrée aux prétraitements (IGP-TI 100).

### Appareils de revêtement


Tous les systèmes électrostatiques classiques à charge corona. Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour la construction et l'exploitation d'installations de revêtement en poudre : ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

### Épaisseur de film recommandée

60 µm - 80 µm

Un résultat de revêtement homogène pour les peintures structurées ou des différences de pouvoir couvrant spécifiques à la teinte ou à l'article peuvent nécessiter des épaisseurs de couche plus importantes. Les recommandations d'application correspondantes doivent être respectées. Pour un calcul préalable de la quantité de peinture en poudre nécessaire, l'épaisseur de couche requise doit être déterminée en fonction de l'objet.

### Conditions de cuisson



| T Objet       | t min             | t max             |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 180 °C        | 20 minutes        | 25 minutes        |
| <b>190 °C</b> | <b>10 minutes</b> | <b>15 minutes</b> |
| 200 °C        | 6 minutes         | 10 minutes        |

Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des essais pratiques avec l'objet et le four de cuisson concernés afin de déterminer les conditions de cuisson optimales.

### Application

Pour obtenir un revêtement et une qualité de surface optimaux, veuillez respecter les recommandations d'application de la VR207.2. Pour les poudres à effet, veuillez également tenir compte de la catégorie d'effet indiquée sur l'étiquette du conditionnement.

## Recyclage

En raison du niveau élevé du taux de liaison du grain de poudre et des agents à effet, la poudre se laisse charger et séparer bien plus uniformément par rapport aux autres procédés de finition à effet. Cette propriété permet de traiter la poudre avec un taux de recyclage beaucoup plus élevé. Veuillez tenir compte de la directive de mise en œuvre IGP pour peintures en poudre IGP-DURA®xal : directive de mise en œuvre VR207.2



## Propriétés du film

### Testé sur

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Substrats:              | Aluminium (AlMg1), 0,8mm, chromaté |
| Épaisseur de couche:    | 60 µm - 80 µm                      |
| Température de l'objet: | 190 °C, 10 min.                    |

### Aspect

|                    |             |                         |
|--------------------|-------------|-------------------------|
| Degré de brillance | 0-12 R'/60° | DIN EN ISO 2813 2015-02 |
|--------------------|-------------|-------------------------|

### Essais mécaniques

|                                                                 |          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| Essai de quadrillage                                            | Gt 0     | DIN EN ISO 2409 2020-12            |
| Essai de pliage sur mandrin cylindrique / test au ruban adhésif | ≤ 5 mm   | DIN EN ISO 1519 2011               |
| Essai de quadrillage / test au ruban adhésif                    | ≥ 2.5 Nm | ASTM D 2794 1993                   |
| Emboutissage Erichsen / test au ruban adhésif                   | ≥ 5 mm   | DIN EN ISO 1520 2007-11            |
| Dureté Buchholz                                                 | ≥ 80     | DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A) |

### Test de résistance aux intempéries

|                     |                          |                            |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| QUV/SE-B-313, 300 h | > 50 % Brillant résiduel | DIN EN ISO 16474-3 2014-03 |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|

### Tests de corrosion

|                                         |                                    |                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Test à l'eau distillée, 1000h           | Aucune infiltration, pas de bulles | DIN EN ISO 6270-2 2018-04 |
| Test au brouillard salin neutre, 1000 h | Aucune infiltration, pas de bulles | DIN EN ISO 9227 2017-07   |



## Informations complémentaires

### Emballage

Carton de 20 kg avec sac PE antistatique  
Carton de 500 kg avec 25 sacs PE antistatiques de 20 kg

**Nettoyage**

Les pièces peintes doivent être nettoyées selon les directives RAL-GZ 632 ou SZFF 61.01. L'information technique IGP-TI 106 doit être respectée pour les effets mica perlés.

**Retrait et mise au rebut du produit**

Au terme de leur utilisation, les éléments peints doivent être recyclés de manière appropriée. Les filières de traitement des boues ou résidus de poudre doivent être respectées, conformément aux réglementations locales, en tenant compte de la classification des déchets « 080201, déchets de produits de revêtement en poudre » conformément au Catalogue européen des déchets (CED).

La présente préconisation d'application est basée sur les connaissances actuelles. Elle est transmise à titre indicatif et ne vous dispense pas de réaliser vos propres tests. L'utilisation, l'application et la mise en œuvre des produits ont lieu en dehors de notre champ de contrôle et relèvent de ce fait exclusivement de votre responsabilité.

Consulter la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. Fiche de données de sécurité spécifique à l'article et mesures complémentaires de gestion des risques : [\*\*igp-powder.com\*\*](https://www.igp-powder.com)