

Technický list - preložené strojovo

## IGP-HWFclassic 5903B-A0

Hochwetterfest, matný práškový bezfarebný lak s plynulým Verlauf.



### Charakteristika

- Matný
- glattverlaufend
- Transparentné
- Fassadenqualität hochwetterfest, 3 roky Florida > 50 % Restglanz
- Čistý efekt



### Vlastnosti praha

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť častíc:  | < 100 µm                                                                                                                                                                                                                         |
| Tuhé látky:      | > 99 %                                                                                                                                                                                                                           |
| Hustota:         | 1.2 kg/l-1.4 kg/l                                                                                                                                                                                                                |
| Skladovateľnosť: | min. 24 mesiace<br><a href="http://app.print.technical_data_sheet.powder_properties.storage_suitability.at">app.print.technical_data_sheet.powder_properties.storage_suitability.at</a><br>25 °C<br>v neotvorenom pôvodnom obale |
| Farebné tóny:    | transparentné-jednofarebné                                                                                                                                                                                                       |



### Spracovanie

#### Predbežná úprava

Untergrund musí byť zbavený oleja, mastnoty a oxidačných produktov. Vorbehandlung závisí od typu Untergrundu a Korrosionsschutzu, ktorý sa má dosiahnuť. Odporúčame nasledujúcu Vorbehandlung:

Aluminium

- Chromatierung podľa normy DIN EN 12487
- Voranodisation
- Chromfreie Vorbehandlung v súlade so špecifikáciami kvality a testami GSB a Qualicoat

Stahl

- Fosfátovanie zinkom

## Verzinkter Stahl

- Fosfátovanie zinkom
- Pasivácia chrómom (III)
- Chromatierung podľa normy DIN EN 12487

Zum Verbesserten Korrosionsschutz bei Anwendung auf Stahl / verzinkter Stahl wird die Verwendung der Grundierung IGP-KORROPRIMER 10 oder IGP-KORROPRIMER 60 empfohlen.

Vhodnosť použitej metódy predúpravy musí vo všeobecnosti vopred otestovať Beschichter pomocou vhodných skúšobných metód. Minimálnou požiadavkou pre hliníkové podklady / verzinkt oceľové komponenty je vykonanie Kochtestu / skúšky tlakovým hrncom s následným Gitterschnittom a Klebebandabrissom. Odkazujeme na usmernenia GSB International, Qualicoat a Qualisteelcoat. Weitere Informationen: Pozri tiež náš špeciálny informačný list o Vorbehandlung (IGP-TI 100).

## Zariadenia na nanášanie povlakov

Všetky komerčne dostupné elektrostatische systémy, systémy s korónovým aj Tribo.

Pri konštrukcii a prevádzke Pulverbeschichtungsanlage sa musia dodržiavať nasledujúce predpisy: ATEX RL 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.


## Odporúčaná hrúbka filmu

60 µm - 80 µm

Homogénny výsledok náteru s textúrovanými farbami alebo farebnými či predmetovo špecifickými rozdielmi v krycej schopnosti môže vyžadovať väčšiu hrúbku filmu. Musia sa dodržiavať príslušné pokyny na spracovanie.

Na predbežný výpočet potrebného množstva práškovej farby sa musí pre každý konkrétny výrobok určiť požadovaná hrúbka filmu.

## Podmienky vytvrdzovania



| T Objekt | t <sub>min</sub> | t <sub>max</sub> |
|----------|------------------|------------------|
| 190 °C   | 15 Minúty        | 25 Minúty        |
| 200 °C   | 10 Minúty        | 20 Minúty        |

V každom prípade sa odporúča vykonať praktické skúšky s príslušným objektom a vytvrdzovacou pecou, aby sa určili optimálne Podmienky vypaľovania.

## Vratnosť

K Frischpulver sa môže pridávať malé množstvo recyklovaného Pulveru, podľa možnosti automaticky.

Dôležité: Udržujte Overspray na absolútnom minime.



## Vlastnosti filmu

### Testované na

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Substrát:        | Hliník (AlMg1), 0,8 mm bez chrómu           |
| Testované farby: | 5903B as "Topcoat" over IGP-HWFclassic 5909 |
| Hrúbka filmu:    | 60 µm - 80 µm                               |
| Teplota objektu: | 190 °C, 15 min.                             |

### Vzhľad

|              |              |                         |
|--------------|--------------|-------------------------|
| Úroveň lesku | 25-35 R°/60° | DIN EN ISO 2813 2015-02 |
|--------------|--------------|-------------------------|

### Mechanické skúšky

|                                               |             |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Gitterschnitt                                 | Gt 0        | DIN EN ISO 2409 2020-12            |
| Dornbiegeprüfung / skúška lepiacou páskou     | ≤ 5 mm      | DIN EN ISO 1519 2011               |
| Skúška Schlagtiefung / skúška lepiacou páskou | ≥ 20 inchp. | ASTM D 2794 1993                   |
| Erichsentiefung / skúška lepiacou páskou      | ≥ 5 mm      | DIN EN ISO 1520 2007-11            |
| Buchholzhärte                                 | ≥ 80        | DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A) |

### Zvetrávanie

|                          |                      |                            |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3 roky Florida, 5° južne | > 50 % zvyškový lesk | DIN EN ISO 2810 2021-01    |
| Xenón, 1000 h            | > 90 % zvyškový lesk | DIN EN ISO 16474-2 2014-03 |

### Korózne skúšky

|                                                        |                                     |                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Skúška solným Salzsprüh-test kyselinou octovou, 1000 h | Žiadna Unterwanderung, žiadne Blase | DIN EN ISO 9227 2017-07   |
| Skúška kondenzačnou vodou, 1000 h                      | Žiadna Unterwanderung, žiadne Blase | DIN EN ISO 6270-2 2018-04 |

### Chemické testy

|                   |                                                            |                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| Mortar resistance | Ľahko sa odstraňuje po 24 hodinách bez zanechania zvyškov. | ASTM D 3260 2001 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|



## Ďalšie informácie

### Balenie

15 kg kartón s vloženým antistatickým PE vreckom

### Vhodnosť na prelakovanie

Predbežné skúšky sú absolútne nevyhnutné pri opätovnom natieraní beschichteter Oberfläche.

### Tlač a lepenie

Predbežné testy sú absolútne nevyhnutné pre tlač a lepenie lakovaných Oberfläche.

### **Ochrana povrchovo upravených dielov**

Po vychladnutí by sa mali beschichtete diely zabaliť do vhodných materiálov bez zmäkčovadiel. Mali by sa skladovať chránené pred poveternostnými vplyvmi, aby sa zabránilo tvorbe kondenzátu, a tým vzniku vodných škvŕn na Beschichtung.

### **Čistenie**

Reinigung diely sa musia vykonávať v súlade so smernicami RAL-GZ 632 alebo SZFF 61.01.

### **Odstraňovanie a likvidácia farieb**

Beschichteter tovar by sa mal po skončení používania odovzdať do bežného recyklačného procesu. Cesty likvidácie kalu alebo Restpulvéru sa musia dodržiavať v súlade s miestnymi úradnými predpismi, pričom sa musí zohľadniť kód odpadu "080201, odpad z Beschichtungspulver" podľa europäischen Abfallartenkatalogu EWC.

Tento preklad bol vytvorený automaticky. Rozhodujúce sú nemecká a anglická verzia tohto dokumentu.

Tieto odporúčania týkajúce sa použitia sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí. Tieto informácie však nie sú záväzné a nezavádzajú vás povinnosti vykonať vlastné testy. Použitie, spracovanie a spracovanie týchto produktov je mimo našej kontroly, a preto je na vašu zodpovednosť.

Pred použitím si prečítajte bezpečnostný list. Bezpečnostný list konkrétneho výrobku a komplexné opatrenia na riadenie rizík sú k dispozícii na: **igp-powder.com**