



Teknisk datablad - maskinoversat

## IGP-HWFsmart 5903E-L7

Mat, glat lavtemperatur pulverlakering på polyesterbasis med høj vejrbestandighed, energieffektiv tværbinding og forbedret ridsefasthed.



### Karakteristika

- Mat
- Glat finish
- Perlemor
- Meget vejrbestandig facadekvalitet, 3 år Florida > 50 % restglans
- Lavere bage temperatur
- Forbedret ridsefasthed
- Clean Effekt



### Godkendelse af materialer

- GSB 109 b – Florida 3
- En del af QSC-systemet
- Qualicoat nr. P-2203, klasse 2
- AAMA 2604-13, uafhængig prøvningsdokumentation
- EPD IGP-HWFsmart 59
- IGP-HWFsmart 59 aluminium one layer EN45545
- IGP-HWFsmart 59 aluminium two layer EN45545



### Pulveregenskaber

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Partikelstørrelse: | < 100 µm                                                  |
| Faste stoffer:     | > 99 %                                                    |
| Tæthed:            | 1.3 kg/l-1.6 kg/l                                         |
| Opbevaringsevne:   | min. 36 måneder at ≤ 25 °C<br>i uåbnet originalemballage  |
| Farvetoner:        | RAL Metallic og individuelle effektfarver efter anmodning |



# Behandling

## Forbehandling

Underlaget skal være fri for olie, fedt og oxidationsprodukter. Forbehandlingen afhænger af typen af substrat og den korrosionsbeskyttelse, der skal opnås. Vi anbefaler følgende forbehandling:

### Aluminium

- Kromatisering i henhold til DIN EN 12487
- Foranodisering
- Kromfri forbehandling i overensstemmelse med GSB- og QUALICOAT-kvalitets- og prøvningsbestemmelserne

### stål

- Zinkfosfatering

### Galvaniseret stål

- Zinkfosfatering
- Passivering med krom(III)
- Kromatisering i henhold til DIN EN 12487

For at forbedre korrosionsbeskyttelsen ved anvendelse på stål/galvaniseret stål anbefales det at bruge IGP-KORROPRIMER 10 eller IGP-KORROPRIMER 60 primer.

Egnetheden af den anvendte forbehandlingsmetode skal generelt testes på forhånd af overfladebehandleren ved hjælp af egnede testmetoder. Minimumskravet til aluminiumssubstrater / galvaniserede stålkomponenter er at udføre en kogetest / trykkogertest med efterfølgende tværsnit og afrivning af klæbebånd. Vi henviser til retningslinjerne fra GSB International, Qualicoat og Qualisteelcoat. For yderligere information: Se også vores særlige informationsark om forbehandling (IGP-TI 100).

## Belægningsanordninger

Alle konventionelle elektrostatiske systemer med koronapåladning.

Ved opførelse og drift af pulverlakeringsanlæg skal følgende forskrifter overholdes: ATEX-direktiv 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.


## Anbefalet filmtykkelse

60 µm - 80 µm

Et ensartet belægningsresultat ved strukturlakker eller farve- eller produktspecifikke forskelle i dækkeevnen kan kræve større filmtykkelse. De tilhørende anvendelsesretningslinjer skal overholdes.

For at kunne beregne den nødvendige mængde pulverlak på forhånd skal den krævede filmtykkelse fastlægges for det enkelte produkt.

## Hærdningsbetingelser



| T Objekt      | t <sub>min</sub>   | t <sub>maks</sub>  |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 160 °C        | 15 Minutter        | 35 Minutter        |
| <b>180 °C</b> | <b>10 Minutter</b> | <b>25 Minutter</b> |
| 190 °C        | 7 Minutter         | 20 Minutter        |

Det anbefales under alle omstændigheder at foretage praktiske forsøg med det pågældende objekt og brændovnen for at fastlægge de optimale brændingsbetingelser.

## Anvendelse

For at opnå en optimal belægning og overfladekvalitet skal du følge effektkategorien på emballageetiketten og anbefalingerne i forarbejdningsvejledningen VR201.1.

## Genvindbarhed

For at undgå farveændringer som følge af tab af effekt under belægningen bør perlemorsglimmerprodukter forarbejdes uden genvinding. Ved automatisk belægning med en passende batchstørrelse kan der, afhængigt af farvenuancens kategorisering, tilsættes en vis mængde genvindingspulver. Bemærk i denne forbindelse effektkategorien på emballageetiketten og forarbejdningsvejledningen VR201.1.



## Filmegenskaber

### Testet på

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Underlag:             | Aluminium (AlMg1), 0,8 mm, kromfri |
| Filmtykkelse:         | 60 µm - 80 µm                      |
| Objektets temperatur: | 180 °C, 10 min.                    |

### Udseende

|             |              |                         |
|-------------|--------------|-------------------------|
| Glansniveau | 20-30 R°/60° | DIN EN ISO 2813 2015-02 |
|-------------|--------------|-------------------------|

### Mekaniske tests

|                                        |             |                                    |
|----------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| gittersnit                             | Gt 0        | DIN EN ISO 2409 2020-12            |
| Dornbøjningsprøvning / tapeprøvning    | ≤ 5 mm      | DIN EN ISO 1519 2011               |
| Indtryk / tape-test                    | ≥ 20 inchp. | ASTM D 2794 1993                   |
| Buchholz-hårdhed                       | ≥ 80        | DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A) |
| Slidstyrke efter Martindale, restglans | ≥ 50 %      | IGP AA341.62                       |

### Vejrbestandighedstest

|                         |                  |                            |
|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 3 år i Florida, 5° syd  | > 50 % restglans | DIN EN ISO 2810 2021-01    |
| Xenon, 1000 timer       | > 90 % restglans | DIN EN ISO 16474-2 2014-03 |
| QUV-SE-B-313, 600 timer | > 50 % restglans | DIN EN ISO 16474-3 2014-03 |

### Korrosionstests

|                                      |                                  |                           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kondensvandstest, 1000 timer         | Ingen indtrængning, ingen bobler | DIN EN ISO 6270-2 2018-04 |
| Eddikesyre-saltstøvttest, 1000 timer | Ingen indtrængning, ingen bobler | DIN EN ISO 9227 2017-07   |

### Kemiske tests

|                    |                                                           |                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Mørtelbestandighed | Kan fjernes let og uden at efterlade spor efter 24 timer. | ASTM D 3260 2001 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|



## Yderligere oplysninger

### Emballage

20 kg karton med indlagt antistatisk PE-sæk

### Egnethed til overmaling

For overlakering af overflader, der allerede er belagt, er det absolut nødvendigt at udføre forudgående forsøg.

### Trykning og limning

Før trykning og påsætning på lakerede overflader er det absolut nødvendigt at foretage forudgående forsøg.

### Beskyttelse af belagte dele

Belagte emner bør efter afkøling emballeres med egnede materialer uden blødgørere. De bør opbevares beskyttet mod vejrpåvirkninger for at undgå dannelse af kondensvand og dermed vandpletter på belægningen.

### Rengøring

De overfladebehandlede emner skal udføres i henhold til retningslinjerne RAL-GZ 632 eller SZFF 61.01. Den tekniske information IGP-TI 106 skal overholdes ved perlemorsglans-effekter.

### Fjernelse og bortskaffelse af maling

Belagte varer skal efter endt brug indgå i den almindelige genvindingsproces. Bortskaffelsen af slam eller restpulver skal ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter under hensyntagen til affaldskoden „080201, affald fra belægningspulver“ i henhold til det europæiske affaldskatalog EAK.

Denne oversættelse er maskinoversat. Den tyske og engelske version af dette dokument er gældende.

Denne anvendelsesrelaterede rådgivning gives efter vores bedste overbevisning. Oplysningerne er dog ikke bindende og fritager dig ikke for at udføre dine egne tests. Anvendelse, brug og forarbejdning af disse produkter ligger uden for vores kontrol og er derfor dit ansvar.

Læs sikkerhedsdatabladet inden brug. Artikelspecifikt sikkerhedsdatablad og omfattende risikostyringsforanstaltninger findes på: **[igp-powder.com](http://igp-powder.com)**