

Tehnični list - strojno prevedeno

IGP-HWFsmart 5903U-B1 Biosource

Mat, gladko nanašljiv nizkotemperaturni prašni lak na osnovi poliestrskih smol z uravnoteženo masno bilanco, ki je odporen na vremenske vplive, ima energetske učinkovito mreženje in prispeva k trajnostni bioekonomiji; izdelan s tehnologijo IGP-Effectives®.



Lastnosti

- Mat
- gladka
- IGP-Effectives®
- Kakovost fasade, ki je zelo odporna na vremenske vplive, 3 leta Florida > 50 % preostanka sijaj
- Biosource
- Nižja temperatura pečenja
- povečana odpornost na praske
- Učinek »Clean«



Dovoljenja

- GSB 109 b – Florida 3
- Del sistema QSC
- Qualicoat št. P-2203, razred 2
- AAMA 2604-13, neodvisna dokumentacija o preskusih



Lastnosti praha

Velikost zrn:	< 100 µm
Trdni delci:	> 99 %
Gostota:	1.2 kg/l-1.6 kg/l
Primernost skladiščenja:	min. 36 mesecev pri ≤ 25 °C v neotvorjeni originalni embalaži
Barvni toni:	RAL kovinski v posebnih barvah z učinki na zahtevo



Obdelava

Predobdelava

Podlaga ne sme vsebovati olja, maščob in oksidacijskih produktov. Predobdelava je odvisna od vrste podlage in zaščite proti koroziji, ki jo je treba doseči. Priporočamo naslednjo predobdelavo:

Aluminij

- Kromatiranje v skladu z DIN EN 12487
- pred-anodizacija
- Brezkromatska predobdelava v skladu s standardi kakovosti in preskusnimi določbami GSB in Qualicoat

jeklo

- cinkovo fosfatiranje

Pocinkano jeklo

- cinkovo fosfatiranje
- Pasivacija s kromom (III)
- Kromatiranje v skladu z DIN EN 12487

Za izboljšanje zaščite proti koroziji pri uporabi na jeklu/pocinkano jeklo je priporočljiva uporaba temeljnega premaza IGP-KORROPRIMER 10 ali IGP-KORROPRIMER 60.

Ustreznost uporabljene metode predobdelave mora ličar običajno predhodno preveriti z uporabo ustreznih preskusnih metod. Najmanjša zahteva za aluminijaste podlage / pocinkano jeklene sestavne dele je izvedba preskusa vrenja / preskusa v loncu pod pritiskom z naknadno križnim rezom in odstranjevanjem lepilnega traku. Sklicujemo se na smernice GSB International, Qualicoat in Qualisteelcoat. Za nadaljne informacije: Glejte tudi naš posebni informativni list o predobdelavi (IGP-TI 100).

Naprave za nanos

Vsi običajni elektrostatični sistemi s koronskim nabojem.

Pri gradnji in obratovanju naprav za prašno barvanje je treba upoštevati naslednje predpise: ATEX Direktiva 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.


Priporočena debelina sloja

60 µm - 80 µm

Za enakomeren nanos strukturnih lakov ali zaradi razlik v pokrivnosti, ki so odvisne od barve oziroma izdelka, so lahko potrebne večje debeline sloja. Upoštevati je treba ustrezne smernice za obdelavo.

Za predhodni izračun potrebne količine praškastega laka je treba določiti zahtevano debelino sloja, ki je odvisna od posameznega izdelka.

Pogoji pečenja



T Object	t _{min}	t _{max}
160 °C	15 Minut	35 Minut
180 °C	10 Minut	25 Minut
190 °C	7 Minut	20 Minut

V vsakem primeru priporočamo praktične poskuse z zadevnim predmetom in pecjo za polimerizacijo, da se ugotovijo optimalni pogoji pečenja.

Aplikacija

Za optimalno sloj barve in optimalno kakovost površine upoštevajte kategorijo učinka na etiketi embalaže ter priporočila iz smernic za obdelavo VR201.2.

Recikliranje

Zaradi visoke stopnje vezave zrn praška in sredstev za efekte se prašek v primerjavi z drugimi postopki končne obdelave z učinki lahko bistveno bolj enakomerno nabije in nanese. Zaradi tega je mogoče prašek obdelovati z znatno višjo stopnjo izkoristka. Upoštevajte tudi smernice za obdelavo IGP za prašne lake IGP-Effectives®: VR201.2



Lastnosti filma

Testirano na

Substrati:	Aluminij (AlMg1), 0,8 mm, brez kroma
Debelina sloja:	60 µm - 80 µm
Temperatura objekta:	180 °C, 10 min.

Izgled

Stopnja sijaja	20-30 R'/60°	DIN EN ISO 2813 2015-02
----------------	--------------	-------------------------

Mehanska testiranja

križni rez	Gt 0	DIN EN ISO 2409 2020-12
Preizkus upogiba na klinu / preizkus z lepilnim trakom	≤ 5 mm	DIN EN ISO 1519 2011
Prodornost udarca / preskus z lepilnim trakom	≥ 20 inchp.	ASTM D 2794 1993
Preskus elastičnosti s prodorom sferičnega trna	≥ 5 mm	DIN EN ISO 1520 2007-11
buchholz trdota	≥ 80	DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A)
Robustnost po metodi Martindale, preostanek sijaj	≥ 50 %	IGP AA341.62

Preskusi na vremenske vplive

3 leta na Floridi, 5° južne širine	> 50 % Preostanek sijaja	DIN EN ISO 2810 2021-01
Ksenon, 1000 ur	> 90 % Preostanek sijaja	DIN EN ISO 16474-2 2014-03
QUV-SE-B-313, 600 ur	> 50 % Preostanek sijaja	DIN EN ISO 16474-3 2014-03

Korozijska testiranja

Preizkus s kondenzno vodo, 1000 ur	Brez vdorov, brez mehurčkov	DIN EN ISO 6270-2 2018-04
Test izpostavljenosti kisli solni megli, 1000 ur	Brez vdorov, brez mehurčkov	DIN EN ISO 9227 2017-07

Kemijska testiranja

odpornost na malto	Po 24 urah se lahko enostavno odstrani, ne da bi pustilo sledi.	ASTM D 3260 2001
--------------------	---	------------------



Nadaljne informacije

Embalaža

20-kilogramska kartonska škatla z vstavljenim antistatičnim PE-vrečkom

Prebarvanje

Za prebarvanje že barvanih površin so nujno potrebni predhodni preskusi.

Tisk in lepljenje

Za tiskanje in lepljenje na lakirane površine so nujno potrebni predhodni preskusi.

Zaščita pobarvanih kosov

Premazane dele je po ohladitvi treba zapakirati v ustrezne materiale brez mehčalcev. Shranjevati jih je treba zaščiteno pred vremenskimi vplivi, da se prepreči nastajanje kondenzacije in s tem madežev na sloju barve.

Čiščenje

Pobarvane dele je treba očistiti v skladu s smernicami RAL-GZ 632 ali SZFF 61.01. Pri bisernem efektu je treba upoštevati tehnične informacije IGP-TI 106.

Odstranjevanje barve

Pobarvane izdelke je po koncu uporabe treba predati v ustrezen postopek recikliranja. Načine odstranjevanja mulja ali preostalega prahu je treba upoštevati v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi, ob upoštevanju oznake za odpadke „080201, odpadki iz premaznega prahu“ v skladu z evropsko klasifikacijo odpadkov EAK.

Ta prevod je bil izdelan strojno. Odločilni sta nemška in angleška različica tega dokumenta.

Ti tehnični nasveti za uporabo temeljijo na trenutnem stanju znanja. Velja le kot nezavezujoča informacija in vas ne odvezuje od opravljanja lastnih preverjanj. Na uporabo in obdelavo izdelkov nimamo vpliva, zato so izključno na vašo odgovornost.

Pred uporabo preglejte varnostni list. Varnostni list za posamezen izdelek in nadaljnje ukrepe za obvladovanje tveganja najdete na: [**igp-powder.com**](https://www.igp-powder.com)