IGP POWDER COATINGS

59

Tekniskt datablad - maskinöversatt

# IGP-HWF*smart* 591TE-L3

En djupt matt, finstrukturerad lågtemperaturpulverlackering på polyesterbas för låg temperatur med hög väderbeständighet, energieffektiv nätbildning och förbättrad ytbeständighet; tillverkad med IGP-Premium-teknik.

## Egenskaper

- Djupmatt
- Fin struktur
- Pärlglimmer, Premium
- Fasadkvalitet med hög väderbeständighet, 3 år Florida > 50% kvarvarande glans
- Lägre bakningstemperatur
- Robust & elastisk

## Materialgodkännanden

- GSB 109 a – Florida 3
- En del av QSC-systemet
- Qualicoat nr P-2133, klass 2
- AAMA 2604-13, oberoende provningsdokumentation
- EPD IGP-HWFsmart 59

## Egenskaper praha

| | |
|---|---|
| Partikelstorlek: | < 100 µm |
| Fasta ämnen: | > 99 % |
| Densitet: | 1.3 kg/l-1.6 kg/l |
| Lagringsduglighet: | min. 36 månader at ≤ 25 °C i oöppnad originalförpackning |
| Färgtoner: | RAL Metallic och specialfärger på begäran |

## Bearbetning

**Förbehandling**

Underlaget måste vara fritt från olja, fett och oxidationsprodukter. Förbehandlingen beror på typen av underlag och vilket korrosionsskydd som ska uppnås. Vi rekommenderar följande förbehandlingar:

Aluminium

- Färgbehandling enligt DIN EN 12487
- Föranodisering
- Kromfri förbehandling i enlighet med GSB:s och QUALICOAT:s kvalitets- och provningsföreskrifter

Stål
- Zinkfosfatering

Galvaniserat stål
- Zinkfosfatering
- Passivering med krom(III)
- Färgbehandling enligt DIN EN 12487

För att förbättra korrosionsskyddet vid applicering på stål/förzinkat stål rekommenderas användning av IGP-KORROPRIMER 10 eller IGP-KORROPRIMER 60 primer.


Lämpligheten av den förbehandlingsmetod som används måste i allmänhet testas i förväg av lackeraren med hjälp av lämpliga testmetoder. Minimikravet för aluminiumsubstrat / galvaniserade stålkomponenter är att utföra ett kokprov / tryckkokartest med efterföljande tvärsnitt och avrivning av tejp. Vi hänvisar till riktlinjerna från GSB International, Qualicoat och Qualisteelcoat. För ytterligare information: Se även vårt särskilda informationsblad om förbehandling (IGP-TI 100).

**Beläggningsanordningar**
Alla konventionella elektrostatiska system med koronauppladdning.
Vid konstruktion och drift av pulverlackeringsanläggningar måste följande föreskrifter följas: ATEX-direktiv 2014/34/EU, EN 50177, DIN EN 16985.

**Rekommenderad filmtjocklek**
60 µm - 80 µm

För att uppnå ett enhetligt beläggningsresultat vid strukturlacker eller vid färg- respektive artikelspecifika skillnader i täckförmåga kan det krävas större filmtjocklekar. De tillämpliga bearbetningsriktlinjerna ska följas. För en förhandsberäkning av den nödvändiga mängden pulverlack måste den erforderliga filmtjockleken fastställas för varje enskild artikel.

**Härdningsförhållanden**




| $T_{Objekt}$ | $t_{min}$ | $t_{max}$ |
|---|---|---|
| 160 °C | 15 Minuter | 35 Minuter |
| **180 °C** | **10 Minuter** | **25 Minuter** |
| 200 °C | 5 Minuter | 20 Minuter |

Det rekommenderas i alla fall att man genomför praktiska försök med det aktuella föremålet och brännugnen för att fastställa de optimala härdningsförhållandena.

**Applikation**
För en optimal beläggning och ytkvalitet ska du beakta effektkategorin på förpackningsetiketten samt rekommendationerna i bearbetningsriktlinjen VR201.2.
För pulver med fin struktur ska du dessutom beakta rekommendationerna i bearbetningsriktlinjen VR214.

**Återvinningsbarhet**
För att undvika nyansförändringar till följd av effektförluster under beläggningen bör pärlglimmerprodukter bearbetas utan återvinning. Vid automatisk beläggning med lämplig satsstorlek kan en viss mängd återvunnet pulver doseras till, beroende på färgtonens kategorisering. Beakta i detta sammanhang effektkategorin på förpackningsetiketten och bearbetningsriktlinjen VR201.1.



## Filmegenskaper

**Testad på**

| | |
|---|---|
| Substrat: | Aluminium (AlMg1), 0,8 mm, kromfritt |
| Filmtjocklek: | 60 µm - 80 µm |
| Objektets temperatur: | 180 °C, 10 min. |

**Utseende**

| | | |
|---|---|---|
| Glansnivå | 2-12 R'/60° | DIN EN ISO 2813 2015-02 |

**Mekaniska tester**

| | | |
|---|---|---|
| Gittersnitt | Gt 0 | DIN EN ISO 2409 2020-12 |
| Dornböjningstest / Tejpningstest | ≤ 5 mm | DIN EN ISO 1519 2011 |
| Slagnedtryckning / Tejp-test | ≥ 20 inchp. | ASTM D 2794 1993 |
| Erichs-fördjupning / Tejp-test | ≥ 5 mm | DIN EN ISO 1520 2007-11 |
| Buchholz-hårdhet | ≥ 80 | DIN EN ISO 2815 2003-10 (Anhang A) |

**Väderbeständighetstest**

| | | |
|---|---|---|
| 3 år i Florida, 5° syd | > 50 % restglans | DIN EN ISO 2810 2021-01 |
| Xenon, 1000 timmar | > 90 % restglans | DIN EN ISO 16474-2 2014-03 |
| QUV-SE-B-313, 600 h | > 50 % restglans | DIN EN ISO 16474-3 2014-03 |

**Korrosionstester**

| | | |
|---|---|---|
| Kondensvattentest, 1000 timmar | Ingen infiltration, inga bubblor | DIN EN ISO 6270-2 2018-04 |
| Saltspraytest med ättiksyra, 1000 timmar | Ingen infiltration, inga bubblor | DIN EN ISO 9227 2017-07 |

**Kemiska tester**

| | | |
|---|---|---|
| Murbetsbeständighet | Kan avlägsnas enkelt och utan att lämna några rester efter 24 timmar. | ASTM D 3260 2001 |



## Ytterligare information

**Förpackning**
20 kg kartong med en antistatisk PE-påse inlagd

**Lämplighet för övermålning**
För överlackering av belagda ytor är förtester absolut nödvändiga.

**Tryckning och limning**
För tryckning och limning på lackerade ytor är det absolut nödvändigt att göra förtester.

**Skydd av belagda delar**
Belagda delar bör efter avkylning förpackas i lämpliga material utan mjukgörare. De bör förvaras skyddade mot väderpåverkan för att undvika bildning av kondens och därmed vattenfläckar på beläggningen.

**Rengöring**
De belagda delarna måste genomgå en rengöring enligt riktlinjerna RAL-GZ 632 eller SZFF 61.01. Den tekniska informationen IGP-TI 106 ska beaktas vid pärlemoreffekter.

**Borttagning och avfallshantering av färg**
Belagda varor ska efter användning lämnas in till den ordinarie återvinningsprocessen. Avfallshanteringen av slam eller restpulver ska ske i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter, med beaktande av avfallskoden ”080201, avfall från beläggningspulver” enligt den europeiska avfallskatalogen EAK.

Denna översättning är maskinöversatt. Den tyska och engelska versionen av detta dokument är giltiga.

Dessa användningsrelaterade råd ges efter bästa kunskap. Informationen är dock inte bindande och befriar dig inte från att utföra egna tester. Användning, hantering och bearbetning av dessa produkter ligger utanför vår kontroll och är därför ditt ansvar.

Läs säkerhetsdatabladet före användning. Artikelspecifikt säkerhetsdatablad och omfattande riskhanteringsåtgärder finns på: **igp-powder.com**