

Technische Informationen

TI106 – Reinigungsempfehlung für IGP Beschichtungspulver mit Perlglimmereffekt, Fassadenqualität

IGP-Polyester-Perlglimmerpulver bestehen im wesentlichen aus gesättigten Polyester-harzen, dem entsprechenden Härter, licht-, hitze- und wetterbeständigen Pigmenten, sowie speziellen Perlglanz-Effektpigmenten.

Die verwendeten Pigmente sind vorwiegend mit Metalloxiden beschichtete Glimmerteilchen. Es sind kleine dünne Plättchen mit glatten Oberflächen, die sich in der Schmelzphase des Pulvers parallel zur Werkstückoberfläche ausrichten und das einfallende Licht effektiv reflektieren.

Bezüglich Reinigung der mit „Perlglimmereffekten“ beschichteten Flächen empfehlen wir für Deutschland die „Gütegemeinschaft Reinigung von Fassaden e.V.“ (GRM), deren Mitglieder nach den Güterichtlinien der RAL-GZ 632 arbeiten. Diese entscheiden im Einzelfall und nach vorausgegangener Prüfung über den Einsatz der Reinigungsmittel.

Die entsprechenden Empfehlungen für die Schweiz sind in der dargestellten „EMPASZFF-Richtlinie 61.01“ festgehalten. (EMPA= Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt; SZFF= Schweizerische Zentralstelle für Fenster- und Fassadenbau). Wir empfehlen die periodische Unterhaltsreinigung.

EMPA-SZFF-Richtlinie 61.01, 10.4 Figur 12, Unterhaltsreinigung

Weitere Informationen bietet außerdem das Aluminium Merkblatt A5 „Reinigung von Aluminium im Bauwesen“ der „Aluminium-Zentrale“. Es wird darin generell eine jährliche Reinigung empfohlen.

Unter Punkt 5.1.2 heißt es bezüglich starker Verschmutzung: „Ungeeignet für die Reinigung kunststoffbeschichteter Oberflächen sind stark alkalische oder saure, sowie stark abrasiv wirkende Stoffe, die die Beschichtung chemisch oder mechanisch angreifen.“ Dies gilt besonders bei Effektbeschichtungen, da bei abtragender Reinigung die parallel zur Oberfläche verankerten Effektpigmente zerstört werden.

Reinigungs-Klasse	Verschmutzung/ Position, Gruppe	Reinigungsschritte	Bemerkungen
D Periodische Unterhaltsreinigung	Bauteile ohne spezielle Pflegebehandlung. Geringe Verschmutzung und / oder niedrige ästhetische Ansprüche.	Spülen mit viel Wasser. Reinigung mit Netzmittellösung und Schwamm. Nachspülen und trocknen.	Intervall 1 bis 2 Jahre, je nach Verschmutzung und ästhetischem Anspruch
